

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **2002-011739**

(43)Date of publication of application : **15.01.2002**

(51)Int.Cl.

B29C 39/16  
C08J 5/18  
C08J 7/00  
// C08F 2/48  
B29L 7:00  
C08L 57:00

(21)Application number : **2000-198137**

(22)Date of filing : **30.06.2000**

(71)Applicant : **MITSUBISHI CHEMICALS CORP**


(72)Inventor : **MIWA YASUSHI  
SAITO NORIYUKI  
ISHIHARA MITSURU**

## (54) METHOD FOR CONTINUOUSLY MANUFACTURING TRANSPARENT RESIN SUBSTRATE

(57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a method for continuously manufacturing a transparent resin substrate having a uniform and flat surface and improved in product yield.

**SOLUTION:** A photopolymerizable monomer composition (A) is supplied on a transferred lower support sheet (20) and an upper support sheet (30) transferred in the same direction at the same speed as the lower support sheet is laminated on the lower support sheet and, thereafter, the photopolymerizable monomer composition (A) is irradiated with active rays to be cured to continuously manufacture the transparent resin substrate. Prior to peeling both support sheets, the lug parts of both end parts in the longitudinal direction of the cured sheetlike photopolymerizable monomer composition (A) are cut by a lug part cutter (5).



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.10.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

**BEST AVAILABLE COPY**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-11739

(P 2 0 0 2 - 1 1 7 3 9 A)

(43) 公開日 平成14年1月15日 (2002. 1. 15)

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード <sup>*</sup> (参考)
B29C 39/16		B29C 39/16	4F071
C08J 5/18	CER	C08J 5/18	4F073
7/00	CER	7/00	4F204
	304		4J011
// C08F 2/48		C08F 2/48	

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 8 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-198137 (P 2000-198137)

(22) 出願日 平成12年6月30日 (2000. 6. 30)

(71) 出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 発明者 三輪 靖

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72) 発明者 斉藤 範之

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石1番1号

三菱化学株式会社黒崎事業所内

(74) 代理人 100097928

弁理士 岡田 数彦


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 透明樹脂基板の連続的製造方法

(57) 【要約】

【課題】 均一且つ平坦な表面を有し、しかも、製品歩留まりが改良された、透明樹脂基板の連続的製造方法を提供する。

【解決手段】 移送される下部支持シート (20) 上に光重合性モノマー組成物 (A) を供給し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シート (30) を積層した後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連続的製造方法であって、上記の両支持シートの剥離に先立ち、硬化したシート状光重合性モノマー組成物の長手方向両端部の耳部を耳部切断用カッター (5) で切断する。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 移送される下部支持シート上に光重合性モノマー組成物を供給し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シートを積層した後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連続的製造方法であって、上記の両支持シートの剥離に先立ち、硬化したシート状光重合性モノマー組成物の長手方向両端部の耳部を切断することを特徴とする透明樹脂基板の連続的製造方法。

【請求項 2】 耳部の切断がレーザーカッターにより行われる請求項 1 に記載の製造方法。

【請求項 3】 下部支持シート及び／又は上部支持シートを透過させて活性線の照射を行なう前段硬化工程、および、両支持シートを剥離した後に活性線の照射を行なう後段硬化工程より成る請求項 1 又は 2 に記載の製造方法。

【請求項 4】 前段硬化工程において光重合性モノマーの 5～85 重量%を重合させ、後段硬化工程で残余の光重合性モノマーの重合を行なう請求項 3 に記載の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、透明樹脂基板の連続的製造方法に関し、詳しくは、均一且つ平坦な表面を有し、しかも、製品歩留まりが改良された、透明樹脂基板の連続的製造方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】透明樹脂基板は、工業的には、液晶、有機 EL などのディスプレイ基板、光学フィルター、光通信材料、太陽電池基板などの各種用途に利用されている。斯かる透明樹脂基板は、移送される下部支持シート上に光重合性モノマー組成物を供給し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シートを積層し、次いで、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させた後に両支持シートを剥離する方法により、連続的に製造することが出来る。通常、上記の支持シートには合成樹脂シートが使用される。

【0003】ところで、上記の方法の場合、下部支持シート上に供給され且つシート状に成形された光重合性モノマー組成物は、その上に部支持シートが積層されて押圧されるため、その端部において多少の盛り上がりが生じる。斯かる盛り上がり部（耳部）は、支持シートの剥離後、所定サイズに切断する製品化工程と一緒に切断して除去される。ところが、斯かる方法による場合は、耳部の切断の際に製品が破損して製品歩留まりが低下するという問題がある。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、その目的は、均一且つ平坦な表面を有し、しかも、製品歩留まりが改良された、透明樹脂基板の連続的製造方法を提供することにある。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目的を達成すべく種々検討を重ねた結果、意外にも、両支持シートの剥離の前に耳部を切断する、すなわち、支持シートと共に耳部を切断するならば、製品の破損が防止されて上記の目的を容易に達成し得るとの知見を得、本発明の完成に至った。

【0006】すなわち、本発明の要旨は、移送される下部支持シート上に光重合性モノマー組成物を供給し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シートを積層した後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連続的製造方法であって、上記の両支持シートの剥離に先立ち、硬化したシート状光重合性モノマー組成物の長手方向両端部の耳部を切断することを特徴とする透明樹脂基板の連続的製造方法に存する。

## 【0007】

【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面に基づき詳細に説明する。図 1 は本発明を実施するための製造設備の好ましい一例の説明図である。

【0008】先ず、本発明で使用する光重合性モノマー組成物について説明する。本発明で使用する光重合性モノマー組成物は、重合性モノマーと光重合開始剤と任意の他の成分とから構成される。

【0009】上記の重合性モノマーとしては、紫外線などの活性線の照射によって重合・硬化することにより透明樹脂を形成し得るモノマーである限り、特に制限されず、各種のモノマーを使用することが出来る。代表的には各種のアクリレート化合物、例えば、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレート、ポリエーテルアクリレート、これらのオリゴマー、または、これらと他の重合性モノマーとの組み合わせ等が挙げられる。

【0010】本発明においては、耐薬品性、剛性などの観点から、次の一般式 (I) で表される含脂環骨格ビス(メタ)アクリレート、次の一般式 (II) で表される含脂環骨格モノ(メタ)アクリレートの組み合わせが好適であり、特に、これらと後述の二官能性メルカプト化合物との組み合わせが好適である。なお、「(メタ)アクリレート」は、アクリレートとメタクリレートを含む総称である。

## 【0011】

## 【化 1】




【0012】一般式(I)中、 $\text{R}^1$ 及び $\text{R}^2$ は、それぞれ独立して、水素原子またはメチル基を示し、 $m$ は1又は2の整数、 $n$ は0又は1の整数、 $p$ 及び $q$ は、それぞれ独立して、0～3の何れかの整数を表す。

【0013】上記の式(I)で表される含脂環骨格ビス(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=ジアクリレート、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=ジメタクリレート、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=アクリレートメタクリレート及びこれらの混合物、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ[6.5.1.1<sup>3,8</sup>.0<sup>2,7</sup>.0<sup>9,13</sup>]ペンタデカン=ジアク

リレート、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ[6.5.1.1<sup>3,8</sup>.0<sup>2,7</sup>.0<sup>9,13</sup>]ペンタデカン=ジメタクリレート、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ[6.5.1.1<sup>3,8</sup>.0<sup>2,7</sup>.0<sup>9,13</sup>]ペンタデカン=アクリレートメタクリレート及びこれらの混合物、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=ジアクリレート、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=ジメタクリレート、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=アクリレートメタクリレート及びこれらの混合物などが挙げられる。

【0014】

【化2】



【0015】一般式(II)中、 $\text{R}^3$ は水素原子またはメチル基を示し、 $m$ は1又は2の整数、 $n$ は0又は1の整数、 $r$ 及び $s$ は、それぞれ独立して、0～3の何れかの整数を表す。

【0016】上記の一般式(II)で表される含脂環骨格モノ(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=モノアクリレート、ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=モノメタクリレート及びこれらの混合物、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ[6.5.1.1<sup>3,8</sup>.0<sup>2,7</sup>.0<sup>9,13</sup>]ペンタデカン=モノアクリレート、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ[6.5.1.1<sup>3,8</sup>.0<sup>2,7</sup>.0<sup>9,13</sup>]ペンタデカン=モノメタクリレート及びこれらの混合物などが挙げられる。

【0017】含脂環骨格ビス(メタ)アクリレート及び含脂環骨格モノ(メタ)アクリレートと組み合わせて使用される二官能性メルカプト化合物としては、一般式(III)～(V)で表されるメルカプト化合物が好適である。

【0018】

【化3】




【0019】一般式(III)中、 $\text{R}^4$ はメチレン基またはエチレン基を示し、 $\text{R}^5$ はエーテル酸素を含んでもよい炭素数2～15の炭化水素残基を示し、 $a$ は2～6の整数を示す。

【0020】一般式(III)において、 $\text{R}^5$ (エーテル酸素を含んでもよい炭素数2～15の炭化水素残基)の具体例としては、例えば、ペンタエリスリトール残基、ジペンタエリスリトール残基、トリメチロールプロパン残基、エチレングリコール残基、ジエチレングリコール残基、トリエチレングリコール残基、ブタンジオール残基などが挙げられる。

【0021】一般式(III)で表されるメルカプト化合物は、2～6価のチオグリコール酸エステル又はチオプロピオン酸エステルであり、その具体例としては、例えば、ペンタエリスリトールテトラキス(β-チオプロピオネート)、ペンタエリスリトールテトラキス(チオグリコレート)、トリメチロールプロパントリス(β-チオプロピオネート)、トリメチロールプロパントリス(チオグリコレート)、エチレングリコールビス(β-チオプロピオネート)等が挙げられる。

【0022】

【化4】



(IV)


【0023】一般式 (IV) 中、XはHS-(CH<sub>2</sub>)<sub>b</sub>-CO-(CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>c</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>a</sub>-を示す。但し、b及びcは、それぞれ独立して1～8の整数を示す。

【0024】一般式 (IV) で表されるメルカプト化合物はω-チオール基含有イソシアヌレートであり、その具体例としては、例えば、トリス[2-(β-チオプロピオニルオキシ)エチル]イソシアヌレート、トリス(2-チオグリコニルオキシエチル)イソシアヌレート、ト

リス[2-(β-チオグリコニルオキシエトキシ)エチル]イソシアヌレート、トリス[(2-チオグリコニルオキシエトキシ)エチル]イソシアヌレート、トリス[3-(β-チオプロピオニルオキシ)プロピル]イソシアヌレート、トリス(3-チオグリコニルオキシプロピル)イソシアヌレート等が挙げられる。

【0025】

【化5】



(V)

【0026】一般式 (V) 中、R<sup>e</sup>及びR<sup>f</sup>はそれぞれ独立してアルキレン基を示し、e及びfはそれぞれ独立して0又は1の整数を示し、gは1又は2の整数を示す。

【0027】一般式 (V) で表される化合物はチオール基含有炭化水素であり、その具体例としては、例えば、ベンゼンメルカプタン、キシリレンメルカプタン、4,4'-ジメルカプトジフェニルスルフィド等が挙げられる。

【0028】本発明において、上記の各成分は、通常、次の様な割合で使用される。すなわち、一般式 (I) で表される含脂環骨格ビス(メタ)アクリレートは70～99重量部、一般式 (II) で表される含脂環骨格モノ(メタ)アクリレートは1～30重量部、これらの合計量100重量部に対し、上記の一般式 (III)～(V) で表されるメルカプト化合物は1～10重量部である。

【0029】上記の光重合開始剤としては、活性線の照射によってラジカルを発生し得る限り、特に制限され


ず、各種の光重合開始剤を使用することが出来る。代表的には各種のアセトフェノン系またはベンゾフェノン系の光重合開始剤が挙げられる。

【0030】上記のアセトフェノン系光重合開始剤の具体例としては、例えば、1-フェニル-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、4-ジフェノキシジクロアセトフェノン等が挙げられ、上記のベンゾフェノン系光重合開始剤としては、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸メチル、4-フェニルベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン等が挙げられる。

【0031】また、本発明においては、次の一般式 (VI) で表される化合物も光重合開始剤として好適に使用することが出来る。

【0032】

【化6】



(VI)

【0033】一般式 (VI) 中、R<sup>g</sup>は、メチル基、メトキシ基または塩素原子を示し、nは2又は3の整数を示す。

【0034】上記の一般式 (VI) で表される化合物の具体例としては、例えば、2,6-ジメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、2,4,6-トリメチルベンゾイルフェニルホスフィン酸メチルエステル、2,6-ジクロロベンゾイルフェニルホスフィンオキシド等が挙げられる。

【0035】上記の光重合開始剤は、モノマー100重量部に対し、通常0.01～1重量部、好ましくは0.


02～0.3重量部の割合で使用される。

【0036】本発明においては、任意の他の成分として、ラジカル重合可能な他の重合性モノマー、増粘剤、熱重合開始剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、染料などを使用することが出来る。

【0037】ラジカル重合可能な他の重合性モノマーとしては、例えば、メタクリロイルオキシメチルシクロデカン、2,2-ビス[4-(β-メタクリロイルオキシエトキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(β-メタクリロイルオキシエトキシ)シクロヘキシル]プロパン、1,4-ビス(メタクリロイルオキシメチル)シクロヘキサン等が挙げられる。これらの重合性モ

ノマーは、前述の重合性モノマー100重量部に対し、通常30重量部以下の割合で使用される。

【0038】増粘剤としては、使用する重合性モノマーの種類より適宜選択されるが、通常、非晶質熱可塑性が



【0040】一般式(VII)中、Xは、シクロペンタジエン及びその誘導体、ノルボルナジエン及びその誘導体、ジシクロペンタジエン及びその誘導体、または、これらの水素添加物を示し、R<sup>9</sup>は、水素原子、炭化水素基またはC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>R<sup>10</sup>基を示し、R<sup>10</sup>は、水素原子、炭化

リマーが使用される。特に次の一般式(VII)又は(VII I)で表される非晶質ポリオレフィンが好適である。

【0039】


【化7】

(VII)

水素基、アルコキシ基、ハロゲン化炭化水素基またはハロゲン原子を示し、d及びeは、それぞれ独立して1以上の整数を示す。

【0041】

【化8】



【0042】一般式(VIII)中、j及びkは、それぞれ独立して0又は1以上の整数を示す。また、環状5員環単位はハロゲン原子または炭化水素基などの置換基を有していてもよい。


【0043】上記の様な非晶質ポリオレフィンの具体例は、特開平10-77321号公報に記載されているのでそれを参照することが出来る。また、本発明においては、他の非晶質ポリオレフィンとして、上記の公開公報に記載の、ビスクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン若し

くはその誘導体と、シクロペンテン、シクロオクテン、1,5-シクロオクテンタジエン等の他の環状オレフィンとの開環重合体またはその水素添加物も使用することが出来る。

【0044】更に、本発明においては、次の一般式(IX)で表される化合物も増粘剤として好適に使用することが出来る。

【0045】

【化9】



【0046】一般式(IX)中、Yは、例えば、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ等のアルコキシ基を示し、hは1以上の整数を表す。

【0047】上記の増粘剤は、モノマー100重量部に対し、通常2~10重量部、好ましくは4~8重量部の割合で使用される。

【0048】本発明で使用する光重合性モノマー組成物は、上記の各成分の配合によって調製され、非溶媒系であり、その粘度は、20℃において、剪断速度10sec<sup>-1</sup>の条件下に測定した値として、通常500~100000mPa・sec、好ましくは1000~10000mPa・secの範囲とされる。

【0049】上記の熱重合開始剤としては、ベンゾイルパーオキシド、ジイソプロピルパーオキシカーボネート、t-ブチルパーオキシ(2-エチルヘキサノエー

ト)等が挙げられ、その使用量は、モノマー100重量部に対し、通常1重量部以下である。また、酸化防止剤、紫外線吸収剤、染料として、公知のものを適宜選択して使用することが出来る。

【0050】本発明の製造方法は、基本的には、移送される下部支持シート上に光重合性モノマー組成物を供給し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シートを積層した後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連続的製造方法である。斯かる方法は、図1に示す様な製造設備で行なうことが出来る。

【0051】しかも、上記の製造設備によれば、下部支持シート及び/又は上部支持シートを透過させて活性線の照射を行なう前段硬化工程、および、両支持シートを剥離した後に活性線の照射を行なう後段硬化工程より成

る、本発明の好ましい態様を実施することが出来る。すなわち、斯かる態様によれば、硬化終了後に両支持シートを剥離する方法の場合に惹起される問題、すなわち、活性線の照射により、支持シートが熱収縮し、シート状に成形された光重合性モノマー組成物との間にズレを生じるとの問題を回避し、より一層均一且つ平坦な表面を有する透明樹脂基板を製造することが出来る。

【0052】図1において、下部支持シート(20)は、下部支持シート送給装置(21)から送り出され、駆動ローラ(22)、案内ローラ(23)及び(24)を経由し、下部支持シート巻取装置(25)に巻き取られる。一方、上部支持シート(30)は、上部支持シート送給装置(31)から送り出され、案内ローラ(32)、(33)及び(34)を経由し、上部支持シート巻取装置(35)に巻き取られる。下部支持シート側に配置される案内ローラ(23)及び(24)と上部支持シート側に配置される案内ローラ(33)及び(34)は、それぞれ、対向して配置されている。

【0053】下部支持シート(20)及び上部支持シート(30)は、共に可撓性シートで構成され、また、後述する活性線の照射側のシートは透明シートで構成される。また、重合時の熱によって軟化しない様に通常100℃以上の軟化点を有するシートで構成される。斯かる特性のシートとしては、厚さ50～300μmの合成樹脂シート、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート等の合成樹脂シートが挙げられる。また、支持シートの光重合性モノマー組成物と接する側の表面粗さ(Ra)は、通常100nm以下、好ましくは20nm以下とされる。斯かる支持シートとの使用により、その表面がより一層平滑な透明樹脂基板が得られる。

【0054】下部支持シート(20)と上部支持シート(30)は、同速度で同一方向に移送され、駆動ローラ(22)から案内ローラ(23)及び(24)の間には水平なパスライが形成されている。シートの移送速度は、通常0.5～20m/min、好ましくは1～10m/minとされる。

【0055】そして、駆動ローラ(22)の近傍に配置されたダイコーター(1)から、下部支持シート(20)上に光重合性モノマー組成物(A)を供給し、その上に上部支持シート(30)を積層した後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させる。

【0056】ダイコーター(1)から下部支持シート(20)上に供給される光重合性モノマー組成物(A)の厚さは、その供給速度とシートの移送速度とにより適宜調節されるが、通常0.1～5mmとされる。上部支持シート(30)は、特に加圧される必要はなく、下部支持シート(20)上に供給され且つシート状に成形された光重合性モノマー組成物(A)に均一に積層される程度に押圧されればよい。活性線の光源としては、ケミ

カルランプ、キセノンランプ、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ等が使用される。

【0057】本発明の好ましい態様の場合、先ず、前段硬化工程用活性線照射設備(4)で活性線の照射を行ない、次いで、両支持シート(20)及び(30)を夫々の巻取装置(25)及び(35)で剥離した後、後段硬化工程用活性線照射設備(6)で活性線の照射を行なう。図1に示す製造設備の場合、活性線の照射は、両工程共に両シート面から行なっているが、一方のシート面から行なってもよい。

【0058】上記の前段硬化工程では、通常5～85重量%、好ましくは20～60重量%の光重合性モノマーの重合を行い、後段硬化工程においては、残余の光重合性モノマーの重合を行なう。硬化条件としては次の様な条件が推奨される。

【0059】すなわち、活性線の照射強度は、両工程共に約60～200w/cm、照射時間は、前段硬化工程の場合0.5～3分、後段硬化工程の場合2～5分とされる。そして、照射量は照射強度と照射時間の関係で決定されるが、後段硬化工程における照射量を大きくするのが好ましい。後段硬化工程の照射量は、前段硬化工程に対し、通常1.5～20倍、好ましくは5～10倍である。また、光重合性モノマー組成物(A)の温度は、重合熱によって昇温する。本発明の場合、適宜の冷却手段により、光重合性モノマー組成物(A)の温度は、前段硬化工程で約100～150℃、後段硬化工程で約140～180℃の範囲に制御するのが好ましい。斯かる温度制御により、製品物性(透明性、強度、均質性など)の低下が抑制される。また、活性線照射設備としては市販の設備を利用することが出来るが、後段硬化工程の雰囲気は窒素などの不活性雰囲気とするのが好ましい。なお、前段硬化工程の雰囲気は大気雰囲気であってもよい。

【0060】本発明の場合、後段硬化工程においては、前段硬化工程で得られた重合シート(完全硬化前の透明樹脂基板)に対して、長さ方向に0.2～1N/cm<sup>2</sup>の張力を掛け、且つ、幅方向に長手方向の1/5～3/4の張力を掛けるのが好ましい。斯かる態様の後段硬化工程によれば、重合シートの歪み(うねり)が防止され、より一層平坦な透明樹脂基板が得られる。重合シートの長さ方向および幅方向に張力を掛ける方法としては、例えば、連続する多数のクリップが耳部を挟んで引張って走行するテンタークリップ方式を採用することが出来る。

【0061】本発明の最大の特徴は、上記の両支持シートの剥離に先立ち、硬化したシート状光重合性モノマー組成物の長手方向両端部の耳部を切断する点にある。すなわち、図1に示す製造設備の場合、前段硬化工程用活性線照射設備(4)と後段硬化工程用活性線照射設備(6)との間に配置された耳部切断用カッター(5)に

より、両支持シート(20)及び(30)を夫々の巻取装置(25)及び(35)で剥離する前に耳部を切断する。耳部切断用カッター(5)としてはレーザーカッターが好適に使用される。支持シートと共に切断して除去された耳部は、耳部巻取ローラ(図示せず)に巻き取られる。

【0062】上記の後段硬化工程終了後、得られた透明樹脂基板は、適宜の手段で切断され、透明樹脂基板製品(B)とされる。本発明においては、後段硬化工程終了後であって上記の切断処理前において、必要に応じて熱処理することが出来る。斯かる熱処理は、重合処理の仕上げてとしての意味を有する。熱処理温度は、通常、150~200℃、好ましくは150~170℃とされ、熱処理時間は、通常0.5時間以上、好ましくは0.5~2時間とされる。雰囲気は、不活性雰囲気または大気雰囲気の何れであってもよい。

【0063】なお、図示を省略したが、後段硬化工程にベルトコンベアを配置することが出来る。この場合は、通常、当該ベルトコンベアの上側に配置される活性線照射設備のみで後段硬化が行なわれる。また、図1に示す製造設備の場合、下部支持シート(20)がベルトコンベアを兼ねているが、下部支持シート(20)の下部にベルトコンベアを配置し、当該ベルトコンベアの上に下部支持シート(20)を載せて移送してもよい。更に、一方の支持シート(好ましくは下部支持シート)はシームレスのエンドレススチールシートで構成し、支持シートとして使用後に廃棄される合成樹脂シートの量を削減してコストダウンを図ることも出来る。

【0064】本発明に係る方法で得られる透明樹脂基板は優れた光線透過率を有し、その透過率は、通常75%以上、好ましくは80%以上である。また、透明樹脂基板の厚さは、その用途によって異なるが、通常0.1~5mm、好ましくは0.2~1mmである。

【0065】上記の様にして得られた透明樹脂基板は、液晶、有機ELなどのディスプレイ基板、光学フィルター、光通信材料、太陽電池基板などの各種用途に好適に利用される。

#### 【0066】

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を超えない限り、以下の実施例に限定されるものではない。

#### 【0067】実施例1

<光重合性モノマー組成物の調製>ビス(オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカン=ジアクリレート94重量%とペンタエリスリトールテトラキス(β-チオプロピオネート)6重量%との混合物100重量部に対し、光重合開始剤として、ベンゾフェノン0.05重量部と2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド0.05重量部、増粘剤として日本ゼオン社製「ZEONEX450」(ノボ

ルネン系開環重合体の水素添加物)3重量部を添加し、粘度3000mPa・secの光重合性モノマー組成物を調製した。

【0068】<透明樹脂基板の製造設備>図1に示すのと同様の製造設備を使用した。下部支持シート(20)及び上部支持シート(30)には幅330mmで厚さ100μmのポリエステルシート(三菱化学ポリエステル社製「O300」)、活性線照射設備(4)及び(6)にはメタルハライドランプ(日本電池社製)、耳部切断用カッター(5)には水冷式25W炭酸ガスレーザー(カンタムエレクトロニクス社製)をそれぞれ使用した。

【0069】<透明樹脂基板の製造>先ず、下部支持シート(20)及び上部支持シート(30)の移送速度を1m/minとし、ダイコーター(1)から下部支持シート(20)上に光重合性モノマー組成物(A)を供給し、幅310mmで厚さ400μmのシート状に成形した。

【0070】次いで、前段硬化工程用活性線照射設備(4)により0.5分間で2J/cm<sup>2</sup>の照射を行なった。この際、光重合性モノマー組成物(A)の温度は、空冷により130℃に保持した。因みに、前段硬化においては、光重合性モノマーの約60重量%の重合が行われた。

【0071】次いで、耳部切断用カッター(5)により両端から20mmの位置で耳部を切断して除去した後、巻取装置(25)及び(35)で両支持シート(20)及び(30)をそれぞれ剥離した。

【0072】次いで、後段硬化工程用活性線照射設備(6)により5分間で25J/cm<sup>2</sup>の照射を行なった。この際、光重合性モノマー組成物(A)の温度は、空冷により160℃に保持した。その後、所定の長さに切断して透明樹脂基板製品(B)を得た。

【0073】約50mの透明樹脂基板製品が得られるまで50分間に亘り連続的に透明樹脂基板の製造を行なった。その間、透明樹脂基板製品(B)の破損は起こらなかった。

#### 【0074】比較例1

実施例1において、透明樹脂基板の製造設備として、後段硬化工程用活性線照射設備(6)の後に耳部切断用カッター(5)が配置された設備を使用し、両支持シート(20)及び(30)の剥離後に耳部を切断した以外は、実施例1と同様にして透明樹脂基板製品(B)を得た。50分間の連続製造中に透明樹脂基板製品(B)の破損が10回起こった。

#### 【0075】

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、均一且つ平坦な表面を有し、しかも、製品歩留まりが改良された、透明樹脂基板の連続的製造方法が提供され、本発明の工業的価値は顕著である。

## 【図面の簡単な説明】


【図 1】 発明を実施するための製造設備の好ましい一例  
の説明図

## 【符号の説明】

1 : ダイコーター  
4 : 前段硬化工程用活性線照射設備  
5 : 耳部切断用カッター  
6 : 後段硬化工程用活性線照射設備  
20 : 下部支持シート  
21 : 下部支持シート送給装置  
22 : 駆動ローラ

23 : 案内ローラ  
24 : 案内ローラ  
25 : 下部支持シート巻取装置  
30 : 上部支持シート  
31 : 上部支持シート送給装置  
32 : 案内ローラ  
33 : 案内ローラ  
34 : 案内ローラ  
35 : 上部支持シート巻取装置  
10 A : 光重合性モノマー組成物  
B : 透明樹脂基板製品

【図 1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>

B29L 7:00

C08L 57:00

識別記号

F I

B29L 7:00

C08L 57:00

テーマコード (参考)

(72) 発明者 石原 充

三重県四日市市東邦町 1 番地 三菱化学株  
式会社四日市事業所内

F ターム (参考) 4F071 AA33 AF29 AF30 AH12 AH19

BA02 BB02 BB12 BC01 BC03

BC08

4F073 AA05 AA07 BA18 BB01 CA45

FA03 HA09 HA11

4F204 AA43 AA44 AG01 AH36 AK03

AM32 AR08 EA04 EB02 EE03

EE07 EF01 EF36 EK04 EW02

EW06 EW23 EW34

4J011 AA04 AA05 AC04 BB10 CA08

CC10 QA03 QA45 SA01 SA22

SA26 SA29 SA61 SA84 TA02

TA03 UA01 VA01 VA02 WA07

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**